4. МАКЕТ С УФ-ЛАКОМ (ТП)

При необходимости печати УФ-лака необходимо учитывать, что он наносится последним, поскольку поверх УФ-лака краска не закрепляется.

При сочетании в изделии лака и тиснения, необходимо избегать их пересечения, так как лак, попадая на тиснение мутнеет.

В случае если выборочный лак проходит на месте сгиба изделия (биговки), то необходимо в макете на лак сделать выборку под биговку — отступ от биговки по 1мм в каждую сторону. В противном случае при сгибе лак потрескается.